

ETAMINE



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
 Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



ETAMINE
Blanc 01
Voilage de qualité, léger et aérien.
Propriétés techniques
Applications Parois japonaises - Rudeaux - Store bateaux
Composition 100% polyester FR
Poids 95 g/m² 285 g/m² **Largeur** 300 cm
Sens Contresens
Conseils d'entretien
Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 / France Terre Textile
Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)



Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Résistance	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	46
	Trame	13
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	41
	Trame	40