


ETAMINE




ETAMINE Bpi 00




ETAMINE Blanc 01




ETAMINE Champagne 02



ETAMINE Ardoise 08




ETAMINE Ficelle 09




ETAMINE Noir 12



ETAMINE Hortensia 134




ETAMINE Indigo 144




ETAMINE Naval 17






ETAMINE Cactus 36




ETAMINE Anthracite 38




ETAMINE Pacifique 54




ETAMINE Olive 61




ETAMINE Agrume 69



ETAMINE Chocolat 70



ETAMINE Beige 90



ETAMINE Taupe 95




ETAMINE Perle 96



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



ETAMINE Safran 49

Ce voilage léger et aérien se dévoile dans une gamme d'unis de plusieurs coloris.

Propriétés techniques



Non feu



Voilage

Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester FR

Poids

95 g/m² 285 g/ml **Laize** 300 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Indice optique	Réflexion lumineuse	33 %
	Absorption lumineuse	16 %
	Transmission lumineuse	51 %
	Réflexion solaire	34 %
Indice thermique	Absorption solaire	14 %
	Transmission solaire	52 %
	Transmission UV	41 %
	Gtot	Gt 47 % Fc 79 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	46
	Trame	13
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	41
	Trame	40



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi