

# ETEL



ETEL Lin 11



ETEL Mastic 48



**(Headquarters) SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*



# ETEL Blanc 01

Délicat voilage à l'aspect lin.

## Propriétés techniques



Non feu



Voilage

### Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100% polyester FR

### Poids

105 g/m<sup>2</sup> 305 g/ml **Laize** 290 cm

### Sens

Contresens

### Conseils d'entretien



### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

### Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                                          |                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Classement au feu | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                                                      | <b>35 %</b>            |
|                   | Absorption lumineuse                                                     | <b>5 %</b>             |
| Indice thermique  | Transmission lumineuse                                                   | <b>60 %</b>            |
|                   | Réflexion solaire                                                        | <b>35 %</b>            |
|                   | Absorption solaire                                                       | <b>6 %</b>             |
|                   | Transmission solaire                                                     | <b>59 %</b>            |
|                   | Transmission UV                                                          | <b>51 %</b>            |
| Résistance        | Gtot                                                                     | <b>Gt 47 % Fc 79 %</b> |
|                   | Solidité lumière (Classe/8)                                              | <b>6</b>               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                                             |                        |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>-0,5</b>            |
|                   | Trame                                                                    | <b>0</b>               |
|                   | Allongement rupture (mm)                                                 |                        |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>19</b>              |
|                   | Trame                                                                    | <b>24</b>              |
|                   | Résistance rupture (daN)                                                 |                        |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>61</b>              |
|                   | Trame                                                                    | <b>51</b>              |