

ETEL



ETEL Blanc 01



ETEL Mastic 48





ETEL Lin 11

Délicat voilage à l'aspect lin.

Propriétés techniques



Non feu



Voilage

Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester FR

Poids

105 g/m² 305 g/ml **Laize** 290 cm

Sens

Contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Indice optique	Réflexion lumineuse	26 %
	Absorption lumineuse	26 %
Indice thermique	Transmission lumineuse	48 %
	Réflexion solaire	32 %
	Absorption solaire	14 %
	Transmission solaire	54 %
	Transmission UV	46 %
Résistance	Gtot	Gt 48 % Fc 81 %
	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	19
	Trame	24
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	61
	Trame	51



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi