



LY MURA 2334




LY MURA 2334 Saphir 106



LY MURA 2334 Terre 107




LY MURA 2334 Ivoire 115




LY MURA 2334 Rose 129




LY MURA 2334 Minéral 157




LY MURA 2334 Dune 170



LY MURA 2334 Savane 185



LY MURA 2334 Glacier 43




LY MURA 2334 Turquoise 53




(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



LY MURA 2334 Grenat 56



LY MURA 2334 Olive 61



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



LY MURA 2334 Mastic 48

Dessin faux uni imprimé sur notre voileage Ly, le dessin Mura s'inspire des aspérités et des nuances d'un mur vieilli par le temps pour créer un effet matière subtil.

Propriétés techniques



Non feu



Voilage

Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester/polyester FR

Poids

90 g/m² 261 g/ml **Laize** 290 cm

Sens

Contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)



Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1	
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	69
	Trame	58
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	47
	Trame	24



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi