




NOCTURNE




NOCTURNE Bpi 00




NOCTURNE Crème 02




NOCTURNE Bordeaux 04




NOCTURNE Abricot 08




NOCTURNE Noir 10




NOCTURNE Tilleul 103



NOCTURNE Terre 107




NOCTURNE Chamois 111



NOCTURNE Bergamotte 121







NOCTURNE Prairie 125




NOCTURNE Sapin 126




NOCTURNE Absinthe 132




NOCTURNE Mordoré 133




NOCTURNE Saumon 143



NOCTURNE Galet 147




NOCTURNE Orange 15




NOCTURNE Brun 23




NOCTURNE Aubergine 27



NOCTURNE Sienne 29



NOCTURNE Fuchsia 33




NOCTURNE Anthracite 38




(Headquarters) **SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60


Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



NOCTURNE Mastic 48



NOCTURNE Arctique 58




NOCTURNE Rubis 59




NOCTURNE Beige 63




NOCTURNE Amande 75




NOCTURNE Ecume 82



NOCTURNE Cyan 90




NOCTURNE Océan 91




NOCTURNE Mousse 92



NOCTURNE Or 94



NOCTURNE Taupe 95




NOCTURNE Perle 96



(Headquarters) **SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



NOCTURNE Gris  03

Ce tissu uni est tr s performant pour l'occultation, il se d cline dans une gamme de coloris tr s vari e.

Propri t s techniques



Non feu



Thermique

Applications

Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester avec envers acrylique floqu  blanc

Poids

280 g/m  784 g/ml **Laize** 280 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Minimum commande 1 m tre(s) lin aire(s)

Caract ristiques techniques

Classement au feu	B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1	
Indice optique	R�flexion lumineuse	71 %
	Absorption lumineuse	29 %
Indice thermique	R�flexion solaire	66 %
	Absorption solaire	34 %
	Gtot	Gt 35 % Fc 60 %
R�sistance	Solidit� lum�re (Classe/8)	4
	Boulochage	3-4
	Stabilit� dimensionnelle (%)	
	Cha�ne	-0,5
	Trame	0
	Martindale (Cycles)	40000
	Allongement rupture (mm)	
	Cha�ne	19
	Trame	22
	R�sistance rupture (daN)	
	Cha�ne	37
	Trame	57



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSI RES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi