




NOCTURNE




NOCTURNE Bpi 00




NOCTURNE Crème 02




NOCTURNE Gris  03




NOCTURNE Bordeaux 04




NOCTURNE Abricot 08




NOCTURNE Noir 10



NOCTURNE Terre 107




NOCTURNE Chamois 111



NOCTURNE Bergamotte 121







NOCTURNE Prairie 125




NOCTURNE Sapin 126




NOCTURNE Absinthe 132




NOCTURNE Mordoré 133




NOCTURNE Saumon 143



NOCTURNE Galet 147




NOCTURNE Orange 15




NOCTURNE Brun 23




NOCTURNE Aubergine 27



NOCTURNE Sienne 29



NOCTURNE Fuchsia 33




NOCTURNE Anthracite 38




(Headquarters) **SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60


Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



NOCTURNE Mastic 48



NOCTURNE Arctique 58




NOCTURNE Rubis 59




NOCTURNE Beige 63




NOCTURNE Amande 75



NOCTURNE Ecume 82



NOCTURNE Cyan 90




NOCTURNE Océan 91




NOCTURNE Mousse 92



NOCTURNE Or 94




NOCTURNE Taupe 95



NOCTURNE Perle 96





NOCTURNE Tilleul 103

Ce tissu est très performant pour l'occultation. Il se décline dans une gamme de coloris très variée

Propriétés techniques

Non feu

Thermique

Applications

Composition

Poids

Sens

Conseils d'entretien

Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

100 % polyester avec envers acrylique floqué blanc

280 g/m² 784 g/ml **Laize** 280 cm

Sens normal ou contresens

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1	
Indice optique	Réflexion lumineuse	71 %
	Absorption lumineuse	29 %
Indice thermique	Réflexion solaire	66 %
	Absorption solaire	34 %
	Gtot	Gt 35 % Fc 60 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Boulochage	3-4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Martindale (Cycles)	40000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	19
	Trame	22
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	37
	Trame	57

