


NOCTURNE MURA 2334



NOCTURNE MURA 2334 Saphir 106



NOCTURNE MURA 2334 Terre 107



NOCTURNE MURA 2334 Rose 129



NOCTURNE MURA 2334 Minéral 157




NOCTURNE MURA 2334 Dune 170



NOCTURNE MURA 2334 Savane 185



NOCTURNE MURA 2334 Glacier 43



NOCTURNE MURA 2334 Mastic 48



NOCTURNE MURA 2334 Turquoise 53





NOCTURNE MURA 2334 Grenat 56



NOCTURNE MURA 2334 Olive 61



NOCTURNE MURA 2334 Fusain 71



NOCTURNE MURA 2334 Cassis 97



(Headquarters) **SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



NOCTURNE MURA 2334 Ivoire 115

Dessin faux uni imprimé sur notre occultant Nocturne, le dessin Mura s'inspire des aspérités et des nuances d'un mur vieilli par le temps pour créer un effet matière subtil.

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications

Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100 % polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids

280 g/m² 784 g/ml **Laize** 280 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1	
Indice optique	Réflexion lumineuse	71 %
	Absorption lumineuse	29 %
Indice thermique	Réflexion solaire	66 %
	Absorption solaire	34 %
	Gtot	Gt 35 % Fc 60 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Boulochage	3-4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	0
	Martindale (Cycles)	40000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	19
	Trame	22
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	37
	Trame	57



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi