



SADYNA




SADYNA Blanc 01




SADYNA Bordeaux 06




SADYNA Ciel 07




SADYNA Ficelle 09




SADYNA Noir 10




SADYNA Ivoire 115



SADYNA Océan 19




SADYNA Lie De Vin 202




SADYNA Marine 25







SADYNA Anthracite 38




SADYNA Glacier 43



SADYNA Mastic 48




SADYNA Safran 49




SADYNA Vieux Rose 64



SADYNA Argent 73




SADYNA Paille 83



SADYNA Taupe 95





SADYNA Acier 18

Pare-solaire sergé lourd, le SADYNA offre de bonnes performances acoustiques. Il se décline en plusieurs colorations.

Propriétés techniques



Non feu



Acoustique



Thermique

Applications

Cache sommier - Chemins de lit - Coussin - Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester FR

Poids

320 g/m² **Laize** 280 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.88
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (α_w)	0.85
	Classe d'absorption acoustique	B
Indice optique	Réflexion lumineuse	7 %
	Absorption lumineuse	93 %
Indice thermique	Réflexion solaire	40 %
	Absorption solaire	51 %
	Transmission solaire	9 %
	Gtot	Gt 44 % Fc 75 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	3
	Boulochage	2-3
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1.5
	Trame	0
	Martindale (Cycles)	20000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	24
	Trame	22
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	150
	Trame	160



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi