



COLLEGE Gentiane 16

Cette toile pare-solaire se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris, vous offrant de grandes possibilités de décoration

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications

Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester FR

Poids

200 g/m² **Laize** 140 cm / 280 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Indice optique	Réflexion lumineuse	21 %
	Absorption lumineuse	71 %
	Transmission lumineuse	8 %
Indice thermique	Réflexion solaire	43 %
	Absorption solaire	35 %
	Transmission solaire	22 %
	Transmission UV	8 %
	Gtot	Gt 43 % Fc 73 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-2.5
	Trame	-0.5
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	23
	Trame	24
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	93
	Trame	120



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi