



# COLLIOURE Arctique 58

Ce tissu uni sergé se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris

## Propriétés techniques



Non feu



Thermique

### Applications

Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100 % polyester FR

### Poids

270 g/m<sup>2</sup> **Laize** 140 cm / 280 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Conseils d'entretien



### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                                          |                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Classement au feu | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                                                      | <b>33 %</b>            |
|                   | Absorption lumineuse                                                     | <b>64 %</b>            |
|                   | Transmission lumineuse                                                   | <b>3 %</b>             |
| Indice thermique  | Réflexion solaire                                                        | <b>50 %</b>            |
|                   | Absorption solaire                                                       | <b>36 %</b>            |
|                   | Transmission solaire                                                     | <b>14 %</b>            |
|                   | Transmission UV                                                          | <b>1 %</b>             |
|                   | Gtot                                                                     | <b>Gt 41 % Fc 69 %</b> |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)                                              | <b>6</b>               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                                             |                        |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>-3</b>              |
|                   | Trame                                                                    | <b>-0.5</b>            |
|                   | Allongement rupture (mm)                                                 |                        |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>26</b>              |
|                   | Trame                                                                    | <b>28</b>              |
|                   | Résistance rupture (daN)                                                 |                        |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>100</b>             |
|                   | Trame                                                                    | <b>160</b>             |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*