# LY Blanc 01

Léger voilage effet lin. Les effets flammés du LY sont peu reliéfés et permettent ainsi à cette qualité d'être imprimée par sublimation

## Propriétés techniques

Non feu  Voilage

| | |
|---|---|
| **Applications** | Parois japonaises - Rideaux - Store bateau |
| **Composition** | 100% polyester/polyester FR |
| **Poids** | 90 g/m² 261 g/ml **Laize** 290 cm |
| **Sens** | Contresens |
| **Conseils d'entretien** | |
| **Labels** | France Terre Textile (R016) |
| **Certifications** | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1) |
| **Minimum commande** | 25 mètre(s) linéaire(s) |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Classement au feu | B1 / IMO PASS / M1 | |
| Indice optique | Réflexion lumineuse | **33 %** |
| | Absorption lumineuse | **2 %** |
| | Transmission lumineuse | **65 %** |
| Indice thermique | Réflexion solaire | **32 %** |
| | Absorption solaire | **4 %** |
| | Transmission solaire | **64 %** |
| | Transmission UV | **50 %** |
| | Gtot | **Gt 48 % Fc 81 %** |
| Résistance | Solidité lumière (Classe/8) | **6** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **0** |
| | Trame | **0** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **69** |
| | Trame | **58** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **47** |
| | Trame | **24** |