



LY Blanc 01

Léger voileage effet lin. Les effets flammés du LY sont peu reliés et permettent ainsi à cette qualité d'être imprimée par sublimation

Propriétés techniques



Non feu



Voilage

Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester/polyester FR

Poids

90 g/m² 261 g/ml **Laize** 290 cm

Sens

Contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1	
Indice optique	Réflexion lumineuse	33 %
	Absorption lumineuse	2 %
Indice thermique	Transmission lumineuse	65 %
	Réflexion solaire	32 %
	Absorption solaire	4 %
	Transmission solaire	64 %
	Transmission UV	50 %
	Gtot	Gt 48 % Fc 81 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	69
	Trame	58
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	47
	Trame	24



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi