



# M140EC Champagne 02

Ce léger voilage saura créer toute l'intimité nécessaire à vos espaces de vie...  
chambres, bureaux, salons...

## Propriétés techniques



Non feu



Voilage

### Applications

### Composition

### Poids

### Sens

### Conseils d'entretien

### Labels

### Certifications

### Minimum commande

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau  
polyester/polyester FR

70 g/m<sup>2</sup> **Laize** 240 cm / 300 cm / 420 cm

Contresens



France Terre Textile (R016)

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                 |             |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Classement au feu | B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |             |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                             | <b>39 %</b> |
|                   | Absorption lumineuse                            | <b>2 %</b>  |
|                   | Transmission lumineuse                          | <b>59 %</b> |
| Indice thermique  | Réflexion solaire                               | <b>38 %</b> |
|                   | Absorption solaire                              | <b>2 %</b>  |
|                   | Transmission solaire                            | <b>60 %</b> |
|                   | Transmission UV                                 | <b>49 %</b> |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)                     | <b>6</b>    |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                    |             |
|                   | Chaîne                                          | <b>0</b>    |
|                   | Trame                                           | <b>0</b>    |
|                   | Allongement rupture (mm)                        |             |
|                   | Chaîne                                          | <b>19</b>   |
|                   | Trame                                           | <b>18</b>   |
|                   | Résistance rupture (daN)                        |             |
|                   | Chaîne                                          | <b>46</b>   |
|                   | Trame                                           | <b>34</b>   |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*