# NATTE Bpi 00

Ce tissu pare-solaire sert de support d'impression.

## Propriétés techniques

Non feu

| | |
|---|---|
| **Applications** | Cache sommier - Chemins de lit - Coussin - Couvre lit - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau |
| **Composition** | 100% polyester FR |
| **Poids** | 230 g/m² 644 g/ml **Laize** 280 cm |
| **Sens** | Contresens |
| **Conseils d'entretien** | |
| **Labels** | France Terre Textile (R016) |
| **Certifications** | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1) |
| **Minimum commande** | 25 mètre(s) linéaire(s) |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Classement au feu | IMO PASS / M1 | |
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) | **0.9** |
| Indice optique | Réflexion lumineuse | **5 %** |
| | Absorption lumineuse | **94 %** |
| | Transmission lumineuse | **1 %** |
| Indice thermique | Réflexion solaire | **39 %** |
| | Absorption solaire | **48 %** |
| | Transmission solaire | **13 %** |
| | Gtot | **Gt 48 % Fc 69 %** |
| Résistance | Solidité lumière (Classe/8) | **5** |
| | Boulochage | **4** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **-2** |
| | Trame | **-1** |
| | Martindale (Cycles) | **25000** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **38** |
| | Trame | **21** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **150** |
| | Trame | **93** |