



# NATTE Bpi 00

Ce tissu pare-solaire sert de support d'impression.

## Propriétés techniques



Non feu

### Applications

Cache sommier - Chemins de lit - Coussin - Couvre lit -  
Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100% polyester FR

### Poids

230 g/m² 644 g/ml **Laize** 280 cm

### Sens

Contresens

### Conseils d'entretien



### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                        |                        |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Classement au feu | IMO PASS / M1                          |                        |
| Acoustique        | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) | <b>0.9</b>             |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                    | <b>5 %</b>             |
|                   | Absorption lumineuse                   | <b>94 %</b>            |
|                   | Transmission lumineuse                 | <b>1 %</b>             |
| Indice thermique  | Réflexion solaire                      | <b>39 %</b>            |
|                   | Absorption solaire                     | <b>48 %</b>            |
|                   | Transmission solaire                   | <b>13 %</b>            |
|                   | Gtot                                   | <b>Gt 48 % Fc 69 %</b> |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)            | <b>5</b>               |
|                   | Boulochage                             | <b>4</b>               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)           |                        |
|                   | Chaîne                                 | <b>-2</b>              |
|                   | Trame                                  | <b>-1</b>              |
|                   | Martindale (Cycles)                    | <b>25000</b>           |
|                   | Allongement rupture (mm)               |                        |
|                   | Chaîne                                 | <b>38</b>              |
|                   | Trame                                  | <b>21</b>              |
|                   | Résistance rupture (daN)               |                        |
|                   | Chaîne                                 | <b>150</b>             |
|                   | Trame                                  | <b>93</b>              |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*