



NATTE Bpi 00

Ce tissu pare-solaire sert de support d'impression.

Propriétés techniques



Non feu

Applications

Cache sommier - Chemins de lit - Coussin - Couvre lit -
Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester FR

Poids

230 g/m² 644 g/ml **Laize** 280 cm

Sens

Contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	IMO PASS / M1	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.9
Indice optique	Réflexion lumineuse	5 %
	Absorption lumineuse	94 %
	Transmission lumineuse	1 %
Indice thermique	Réflexion solaire	39 %
	Absorption solaire	48 %
	Transmission solaire	13 %
	Gtot	Gt 48 % Fc 69 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	5
	Boulochage	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-2
	Trame	-1
	Martindale (Cycles)	25000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	38
	Trame	21
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	150
	Trame	93



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi