



NOCTURNE Gris  03

Ce tissu uni est tr s performant pour l'occultation, il se d cline dans une gamme de coloris tr s vari e.

Propri t s techniques



Non feu



Thermique

Applications

Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester avec envers acrylique floqu  blanc

Poids

280 g/m  784 g/ml **Laize** 280 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Minimum commande 1 m tre(s) lin aire(s)

Caract ristiques techniques

Classement au feu	B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1	
Indice optique	R�flexion lumineuse	71 %
	Absorption lumineuse	29 %
Indice thermique	R�flexion solaire	66 %
	Absorption solaire	34 %
	Gtot	Gt 35 % Fc 60 %
R�sistance	Solidit� lum�re (Classe/8)	4
	Boulochage	3-4
	Stabilit� dimensionnelle (%)	
	Cha�ne	-0,5
	Trame	0
	Martindale (Cycles)	40000
	Allongement rupture (mm)	
	Cha�ne	19
	Trame	22
	R�sistance rupture (daN)	
	Cha�ne	37
	Trame	57



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSI RES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels - Montage indicatif - Le rendu peut varier selon le support choisi