



NOCTURNE Prairie 125

Ce tissu est très performant pour l'occultation. Il se décline dans une gamme de coloris très variée

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications

Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids

280 g/m² 784 g/ml **Laize** 280 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1	
Indice optique	Réflexion lumineuse	71 %
	Absorption lumineuse	29 %
Indice thermique	Réflexion solaire	66 %
	Absorption solaire	34 %
	Gtot	Gt 35 % Fc 60 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	5
	Boulochage	3-4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Martindale (Cycles)	40000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	19
	Trame	22
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	37
	Trame	57



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi