



# NOCTURNE Saumon 143

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation. Il se décline dans une gamme de coloris très variée

## Propriétés techniques

  
Non feu

  
Thermique

**Applications**  
**Composition**  
**Poids**  
**Sens**  
**Conseils d'entretien**

Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau  
100 % polyester avec enduction acrylique floqué blanc  
280 g/m² 784 g/ml **Laize** 280 cm  
Sens normal ou contresens  
    

**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                     |                 |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Classement au feu | B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1 |                 |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                 | 71 %            |
|                   | Absorption lumineuse                | 29 %            |
| Indice thermique  | Réflexion solaire                   | 66 %            |
|                   | Absorption solaire                  | 34 %            |
|                   | Gtot                                | Gt 35 % Fc 60 % |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)         | 5               |
|                   | Boulochage                          | 3-4             |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)        |                 |
|                   | Chaîne                              | -0,5            |
|                   | Trame                               | 0               |
|                   | Martindale (Cycles)                 | 40000           |
|                   | Allongement rupture (mm)            |                 |
|                   | Chaîne                              | 19              |
|                   | Trame                               | 22              |
|                   | Résistance rupture (daN)            |                 |
|                   | Chaîne                              | 37              |
|                   | Trame                               | 57              |

