# OPAQ Bpi 00

Support d'impression occultant non classé au feu

## Propriétés techniques

Non feu

| | |
|---|---|
| **Applications** | Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau |
| **Composition** | 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc |
| **Poids** | 280 g/m² 784 g/ml **Laize** 280 cm |
| **Sens** | Contresens |
| **Conseils d'entretien** | |
| **Certifications** | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1) |
| **Minimum commande** | 25 mètre(s) linéaire(s) |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Classement au feu | Non Classé | |
| Indice optique | Réflexion lumineuse | **82 %** |
| | Absorption lumineuse | **18 %** |
| Indice thermique | Réflexion solaire | **74 %** |
| | Absorption solaire | **26 %** |
| | Gtot | **Gt 33 % Fc 55 %** |
| Résistance | Solidité lumière (Classe/8) | **4** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **-0,5** |
| | Trame | **0** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **26** |
| | Trame | **15** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **62** |
| | Trame | **31** |