



# OPAQ Bpi 00

Support d'impression occultant non classé au feu

## Propriétés techniques



Non feu

### Applications

Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

### Poids

280 g/m² 784 g/ml **Laize** 280 cm

### Sens

Contresens

### Conseils d'entretien



### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

### Minimum commande

25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                              |                        |
|-------------------|------------------------------|------------------------|
| Classement au feu | Non Classé                   |                        |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse          | <b>82 %</b>            |
|                   | Absorption lumineuse         | <b>18 %</b>            |
| Indice thermique  | Réflexion solaire            | <b>74 %</b>            |
|                   | Absorption solaire           | <b>26 %</b>            |
|                   | Gtot                         | <b>Gt 33 % Fc 55 %</b> |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)  | <b>4</b>               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%) |                        |
|                   | Chaîne                       | <b>-0,5</b>            |
|                   | Trame                        | <b>0</b>               |
|                   | Allongement rupture (mm)     |                        |
|                   | Chaîne                       | <b>26</b>              |
|                   | Trame                        | <b>15</b>              |
|                   | Résistance rupture (daN)     |                        |
|                   | Chaîne                       | <b>62</b>              |
|                   | Trame                        | <b>31</b>              |