



OPAQ Bpi 00

Support d'impression occultant non classé au feu

Propriétés techniques



Non feu

Applications

Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids

280 g/m² 784 g/ml **Laize** 280 cm

Sens

Contresens

Conseils d'entretien



Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	Non Classé	
Indice optique	Réflexion lumineuse	82 %
	Absorption lumineuse	18 %
Indice thermique	Réflexion solaire	74 %
	Absorption solaire	26 %
	Gtot	Gt 33 % Fc 55 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	26
	Trame	15
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	62
	Trame	31