



OPAQ Sapin 126

Ce tissu uni occultant est sans classement au feu

Propriétés techniques



Non feu

Applications	Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau
Composition	100% polyester avec envers acrylique floqué blanc
Poids	280 g/m² 784 g/ml Laize 280 cm
Sens	Sens normal ou contresens
Conseils d'entretien	
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Minimum commande	25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	Non Classé	
Indice optique	Réflexion lumineuse	82 %
	Absorption lumineuse	18 %
Indice thermique	Réflexion solaire	74 %
	Absorption solaire	26 %
	Gtot	Gt 33 % Fc 55 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	26
	Trame	15
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	62
	Trame	31

