



3141 Champagne 02

Voilage de qualité idéal pour cacher des regards extérieurs.

Propriétés techniques



Non feu



Voilage

Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

polyester/polyester FR

Poids

50 g/m² 150 g/ml **Laize** 300 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1	
Indice optique	Réflexion lumineuse	25 %
	Absorption lumineuse	4 %
	Transmission lumineuse	71 %
	Réflexion solaire	25 %
Indice thermique	Absorption solaire	3 %
	Transmission solaire	72 %
	Transmission UV	65 %
	Gtot	Gt 50 % Fc 85 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	28
	Trame	34
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	30
	Trame	36



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi