



SADYNA Océan 19

Pare-solaire sergé lourd, le SADYNA offre de bonnes performances acoustiques. Il se décline en plusieurs colorations.

Propriétés techniques



Non feu



Acoustique



Thermique

Applications

Cache sommier - Chemins de lit - Coussin - Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester FR

Poids

320 g/m² **Laize** 280 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.88
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (α_w)	0.85
	Classe d'absorption acoustique	B
Indice optique	Réflexion lumineuse	7 %
	Absorption lumineuse	93 %
Indice thermique	Réflexion solaire	40 %
	Absorption solaire	51 %
	Transmission solaire	9 %
	Gtot	Gt 44 % Fc 75 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	3
	Boulochage	2-3
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1.5
	Trame	0
	Martindale (Cycles)	20000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	24
	Trame	22
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	150
	Trame	160



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi