



# SADYNA Anthracite 38

Pare-solaire sergé lourd, le SADYNA offre de bonnes performances acoustiques. Il se décline en plusieurs colorations.

## Propriétés techniques



Non feu



Acoustique



Thermique

### Applications

Cache sommier - Chemins de lit - Coussin - Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100% polyester FR

### Poids

320 g/m<sup>2</sup> **Laize** 280 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Conseils d'entretien



### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                            |                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Classement au feu | B1 / IMO PASS / M1                                         |                        |
| Acoustique        | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)                     | <b>0.88</b>            |
|                   | Coefficient pondéré d'absorption acoustique ( $\alpha_w$ ) | <b>0.85</b>            |
|                   | Classe d'absorption acoustique                             | <b>B</b>               |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                                        | <b>7 %</b>             |
|                   | Absorption lumineuse                                       | <b>93 %</b>            |
| Indice thermique  | Réflexion solaire                                          | <b>40 %</b>            |
|                   | Absorption solaire                                         | <b>51 %</b>            |
|                   | Transmission solaire                                       | <b>9 %</b>             |
|                   | Gtot                                                       | <b>Gt 44 % Fc 75 %</b> |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)                                | <b>3</b>               |
|                   | Boulochage                                                 | <b>2-3</b>             |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                               |                        |
|                   | Chaîne                                                     | <b>-1.5</b>            |
|                   | Trame                                                      | <b>0</b>               |
|                   | Martindale (Cycles)                                        | <b>20000</b>           |
|                   | Allongement rupture (mm)                                   |                        |
|                   | Chaîne                                                     | <b>24</b>              |
|                   | Trame                                                      | <b>22</b>              |
|                   | Résistance rupture (daN)                                   |                        |
|                   | Chaîne                                                     | <b>150</b>             |
|                   | Trame                                                      | <b>160</b>             |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*