



SIENTO LITO Lin 11

Tissu pare solaire réalisé à base de fils recyclés La proportion de matière recyclée et le procédé de fabrication du fil utilisé pour tisser cette qualité peuvent entraîner de légères variations de couleur entre les différents lots de matière

Propriétés techniques



Non feu



Tissus recyclés

Applications

Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester FR dont 90% de matière recyclée

Poids

335 g/m² **Laize** 280 cm

Sens

Contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.76
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.7
	Classe d'absorption acoustique	C
Indice optique	Réflexion lumineuse	48 %
	Absorption lumineuse	41 %
	Transmission lumineuse	11 %
Indice thermique	Réflexion solaire	55 %
	Absorption solaire	25 %
	Transmission solaire	20 %
	Transmission UV	2 %
	Gtot	Gt 39 % Fc 67 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	5
	Boulochage	1
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1
	Trame	-0.5
	Martindale (Cycles)	20000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	49
	Trame	34
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	140
	Trame	79