



SIENTO LITO Lierre 124

Tissu pare solaire réalisé à base de fils recyclés La proportion de matière recyclée et le procédé de fabrication du fil utilisé pour tisser cette qualité peuvent entraîner de légères variations de couleur entre les différents lots de matière

Propriétés techniques



Non feu



Tissus recyclés

Applications

Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester FR dont 90% de matière recyclée

Poids

335 g/m² **Laize** 280 cm

Sens

Contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.76
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.7
	Classe d'absorption acoustique	C
Indice optique	Réflexion lumineuse	25 %
	Absorption lumineuse	71 %
	Transmission lumineuse	4 %
Indice thermique	Réflexion solaire	41 %
	Absorption solaire	45 %
	Transmission solaire	14 %
	Transmission UV	2 %
	Gtot	Gt 44 % Fc 74 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	5
	Boulochage	1
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1
	Trame	-0.5
	Martindale (Cycles)	20000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	49
	Trame	34
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	140
	Trame	79



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi