



# SIENTO LITO Cachou 159

Tissu pare solaire réalisé à base de fils recyclés La proportion de matière recyclée et le procédé de fabrication du fil utilisé pour tisser cette qualité peuvent entraîner de légères variations de couleur entre les différents lots de matière.

## Propriétés techniques



Non feu



Tissus recyclés

### Applications

Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100% polyester FR dont 90% de matière recyclée

### Poids

335 g/m<sup>2</sup> **Laize** 280 cm

### Sens

Contresens

### Conseils d'entretien



### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

### Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                                          |              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Classement au feu | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |              |
| Acoustique        | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)                                   | <b>0.76</b>  |
|                   | Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)                         | <b>0.7</b>   |
|                   | Classe d'absorption acoustique                                           | <b>C</b>     |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)                                              | <b>5</b>     |
|                   | Boulochage                                                               | <b>1</b>     |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                                             |              |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>-1</b>    |
|                   | Trame                                                                    | <b>-0.5</b>  |
|                   | Martindale (Cycles)                                                      | <b>20000</b> |
|                   | Allongement rupture (mm)                                                 |              |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>49</b>    |
|                   | Trame                                                                    | <b>34</b>    |
|                   | Résistance rupture (daN)                                                 |              |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>140</b>   |
|                   | Trame                                                                    | <b>79</b>    |

