



VELCEN Foret 199

Velours non feu
Propriétés techniques



Non feu

Applications	Parois japonaises - Rideaux - Siège - Store bateau
Composition	100% polyester FR
Poids	325 g/m ² 449 g/ml Laize 138 cm
Sens	Sens normal
Conseils d'entretien	    
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Minimum commande	1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1	
Acoustique	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.55
	Classe d'absorption acoustique	D
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	3
	Boulochage	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	-0.5
	Martindale (Cycles)	70000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	24
	Trame	32
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	120
	Trame	77

