

# ASTRAL Bpi 00

Support d'impression occultant

## Propriétés techniques



Non feu



Thermique

### Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100 % polyester/acrylique envers floqué blanc

### Poids

280 g/m<sup>2</sup> 784 g/ml **Laize** 280 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Conseils d'entretien



### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                                                      |                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Classement au feu | B1 / BS 5867 TYPE C / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                                                                  | <b>82 %</b>            |
|                   | Absorption lumineuse                                                                 | <b>18 %</b>            |
| Indice thermique  | Réflexion solaire                                                                    | <b>74 %</b>            |
|                   | Absorption solaire                                                                   | <b>26 %</b>            |
|                   | Gtot                                                                                 | <b>Gt 33 % Fc 55 %</b> |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)                                                          | <b>4</b>               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                                                         |                        |
|                   | Chaîne                                                                               | <b>-0,5</b>            |
|                   | Trame                                                                                | <b>0</b>               |
|                   | Allongement rupture (mm)                                                             |                        |
|                   | Chaîne                                                                               | <b>26</b>              |
|                   | Trame                                                                                | <b>15</b>              |
|                   | Résistance rupture (daN)                                                             |                        |
|                   | Chaîne                                                                               | <b>62</b>              |
|                   | Trame                                                                                | <b>31</b>              |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi