



# BELORA Mousse 92

Ce tissu obscurcissant uni se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris. Il ne dispose pas de classement au feu M1.

## Propriétés techniques



Non feu



Acoustique



Thermique

### Applications

Doublure - Rideaux - Store bateau

### Composition

100% polyester

### Poids

260 g/m<sup>2</sup> 754 g/ml **Laize** 290 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Conseils d'entretien



### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

### Minimum commande

30 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                            |                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Classement au feu | NF 12952                                                   |                        |
| Acoustique        | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)                     | <b>0.88</b>            |
|                   | Coefficient pondéré d'absorption acoustique ( $\alpha_w$ ) | <b>0.9</b>             |
|                   | Classe d'absorption acoustique                             | <b>A</b>               |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                                        | <b>55 %</b>            |
|                   | Absorption lumineuse                                       | <b>45 %</b>            |
| Indice thermique  | Réflexion solaire                                          | <b>53 %</b>            |
|                   | Absorption solaire                                         | <b>47 %</b>            |
|                   | Gtot                                                       | <b>Gt 40 % Fc 67 %</b> |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)                                | <b>6</b>               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                               |                        |
|                   | Chaîne                                                     | <b>0</b>               |
|                   | Trame                                                      | <b>0</b>               |
|                   | Allongement rupture (mm)                                   |                        |
|                   | Chaîne                                                     | <b>17</b>              |
|                   | Trame                                                      | <b>27</b>              |
|                   | Résistance rupture (daN)                                   |                        |
|                   | Chaîne                                                     | <b>87</b>              |
|                   | Trame                                                      | <b>110</b>             |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi