

BORA Blanc 01

Ce tissu uni envers brillant augmentera le confort des locaux en assurant une protection optimisée contre le rayonnement lumineux.

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications

Doublure - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester FR

Poids

260 g/m² 767 g/ml

Laize 295 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien




Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)



Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1	
Indice optique	Réflexion lumineuse	51 %
	Absorption lumineuse	49 %
Indice thermique	Réflexion solaire	50 %
	Absorption solaire	50 %
	Gtot	Gt 41 % Fc 69 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1
	Trame	-2
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	28
	Trame	24
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	120
	Trame	78



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi